


WINDMAX



EN

Vapor-permeable membrane for facades


FR

Membrane d'étanchéité pour façades

ES

Membrana impermeable para fachadas

HOUSE-WRAP



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

EN

FOR RESIDENTIAL OR LIGHT COMMERCIAL CONSTRUCTION APPLICATIONS
SUPERIOR WATER TIGHTNESS
OPTIMAL TENSILE STRENGTH
EXCEPTIONAL MOISTURE VAPOR TRANSMISSION

1. Put a roll of the membrane at corner of the building.
2. Align the guidelines printed on the surface with studs and nail the loose end around the corner away from you.
3. Unroll the membrane along the exterior wall. Nail or staple it to the studs or sheathing. You must overlap the membrane layers at least four inches. Keep the guide lines aligned with the studs in order to facilitate nailing. Always pull the membrane snug before fastening.
4. When starting the next roll, overlap the end of the previous roll one foot, fix it and continue. Make sure that the guide lines on each roll align with the studs.
5. Wrap the membrane completely around the building, covering window and door openings, plates, sills and corners. Cut the window and door openings in a special manner instructed. Pull the membrane inside, fold it and fasten.
6. For optimal results, use sealing tape at all seams.
7. For detailed installation instructions, please visit our web-site at www.eliteprodukter.no

GUIDE D'INSTALLATION:

FR

POUR L'APPLICATION RÉSIDENTIEL OU CONSTRUCTION COMMERCIALE LÉGÈRE
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU SUPÉRIEUR
RESISTANCE À LA TRACTION OPTIMALE
TRANSMISSION D'HUMIDITÉ DE LA VAPEUR EXCEPTIONNELLE

- 1.Posez un rouleau de la membrane au coin du bâtiment.
- 2.Alignez les lignes imprimées sur la surface avec les colombages et clouez la bande flottante au coin loin de vous.
- 3.Déroulez la membrane autour des murs extérieur, fixez-la avec des clous ou des agrafes aux colombages ou les boiseries. Si nécessaire , chevaucher les couches des membranes d'au moins quatre pouces . Maintenir les lignes imprimées alignées avec les colombages , afin de faciliter le clouage. Tendez toujours la membrane avant de la fixer.
- 4.Pour utiliser le rouleau suivant, chevaucher la fin du rouleau précédent d'au moins un pied , fixez et continuez . Assurez-vous de toujours aligner les lignes sur chaque rouleau avec les colombages.
- 5.Recouvrez complètement la membrane autour du bâtiment , couvrant les fenêtres et les portes, la sablière, la semelle, la lisse, les solives et les coins . Coupez la membrane aux fenêtres et les portes dans une forme spéciale, comme indiqué, tirez la membrane vers l'intérieur, repliez-la et fixez-la.
- 6.Pour les résultats optimaux, recouvrez tous les joints.
- 7.Pour les instructions d'installation détaillées, allez à www.eliteprodukter.no

EXCELLENT NORDIC VERSION



Eliteprodukter.no



0203-60100137



5 998627 317074

WINDMAX

CE 07		EN 13859-1		Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A			DoP_WINDMAX_01
HU	EN	DE	RO	SK	CZ	HR	
Anyagösszetétel	Type of material	Material	Tipul de material	Zloženie materiálu	Typ materiálu	Sastav	PP + PE + PP
Tekercshossz	Length	Länge	Lungime sul	Dĺžka rolky	Délka role	Dužina	50 m (-)0%
Tekercsszélesség	Width	Breite	Lățime sul	Šírka rolky	Šířka role	Šírina	275 cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	Straightness	Geradheit	Rectilinitate	Rovnosť	Přímost	Ravnost	<30 mm/10 m
Egységtömeg	Mass per unit area	Flächengewicht	Greutate pe metru pătrat	Plošná hmotnosť	Hmotnosť na jednotku plochy	Jedinična težina	95 g/m ² (±)20 g
Tűzvédelmi osztálybasorolás	Reaction to fire	Brandverhalten	Clasa de reacție la foc	Reakcia na oheň	Reakce na oheň	Gorivost	E
Páraáteresző képesség (Sd)	Water vapour transmission (Sd)	Wasserdampf-durchlässigkeit (Sd)	Transmisia vaporilor de apă (Sd)	Paropropustnosť (Sd)	Propustnosť vodní páry (Sd)	Paropropusnost (Sd)	0,05 m (±)0,015 m
Vízzáróság	Resistance to water penetration	Wasserdichtheit	Impermeabilitate	Vodotesnosť	Odlonost proti pronikání vody	Vodonepropusnost	W1
Szakítószilárdság (H/K)	Tensile strength (MD/XD)	Höchstzugkraft (längs/quer)	Rezistență la rupere (L/T)	Pevnosť v tahu (pozdĺž/prične)	Pevnost v tahu (podél/pričné)	Sila kidanja (U/P)	130 N/ 5 cm (±)25% / 90 N/ 5 cm (±)25%
Nyúlás (H/K)	Elongation (MD/XD)	Dehnung (längs/quer)	Alungire (L/T)	Predĺženie (pozdĺž/prične)	Prodloužení (podél/pričné)	Rastezljivost (U/P)	~50% / ~60%
Szegszakítóérő (H/K)	Resistance to tearing (MD/XD)	Weiterreißwiderstand (längs/quer)	Rezistență la sfâsiere (L/T)	Odlonost proti pretrhnutiu klinom (pozdĺž/prične)	Odlonost proti protrhávání (podél/pričné)	Sila kidanja kod probijanja čavlov (U/P)	60 N (±)20% / 50 N (±)20%
Hideghajlíthatóság	Flexibility at low temperature	Kaltbiegeverhalten	Flexibilitate la temperatură scăzută	Ohybnosť za chladu	Ohebnosť za nízkych teplot	Elastičnost na niskim temperaturama	(-)24°C
Tulajdonság változás mesterséges öregítés után	Changing of properties after artificial ageing	Änderung der Eigenschaften nach der künstlichen Alterung	Schimbarea proprietăților după îmbătrânirea artificială	Zmena vlastností po umelom starnutí	Změna vlastností po umělém stárnutí	Promjena parametara nakon umjetnog starenja	
Vízzáróság	Resistance to water penetration	Wasserdichtheit	Impermeabilitate	Vodotesnosť	Odlonost proti pronikání vody	Vodonepropusnost	W1
Szakítószilárdság (H/K)	Tensile strength (MD/XD)	Höchstzugkraft (längs/quer)	Rezistență la rupere (L/T)	Pevnosť v tahu (pozdĺž/prične)	Pevnost v tahu (podél/pričné)	Sila kidanja (U/P)	max. 30% / max. 30%
Nyúlás (H/K)	Elongation (MD/XD)	Elongation (MD/XD)	Alungire (L/T)	Predĺženie (pozdĺž/prične)	Prodloužení (podél/pričné)	Rastezljivost (U/P)	max. 25% / max. 25%
Gyártási dátum	Date of production	Herstellungsdatum	Data fabricației	Dátum výroby	Datum výroby	Datum proizvodnje	2015