

ALUJET Fasadeduk

**Produkt-
beskrivelse**

▶ ALUJET Fasadeduk, laget av polyesterfleece med flere belegg, brukes rett bak åpne eller delvis åpne fasader. Membranen er konfigurert slik at UV-stråler og væreffekter mot fasaden ikke påvirker membranens tekniske egenskaper.



Fig. 1: ALUJET Fasadeduk

Fig. 2: ALUJET Fasadeduk

**Produkt
fordeler**

▶ PES fleece med flere belegg; Garantert 20 år UV-motstandsdyktig; Permeabelt; Værbestandig

Bruksområder

▶ På fasader under åpne eller delvis åpne fasadekonstruksjoner

**Teknisk
data**

Test	Standard	Enhet	Verdi
Reaksjon på brann	EN 13501-1 / EN 11925-2		E
Sd-verdi	EN 12572 / EN 1931	m	Ca. 0,04
Vekt	EN 1849-2	g	Ca. 210 g
Motstand mot vanninntrengning	EN 1928 / EN 13111		W1
Lengdes strekkforlengelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	N/50mm	Ca. 300
Tverrgående strekkforlengels	EN 12311-1 / EN 13859-2	N/50mm	Ca. 200
Lengdeutvidelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	%	Ca. 25
Tverrgående forlengelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	%	Ca. 25
Langsgående motstand mot tåreforplantning	EN 12310-1 / EN 13859-2	N	Ca 120
Tverrgående motstand mot tåreforplantning	EN 12310-1 / EN 13859-2	N	Ca. 120
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-2	%	<1
Kaldbending	EN 1109 / EN 495-5	°C	-40
Motstand mot luftgjennomtrengning	EN12114 / EN 13859-2	m ³ /m ² .h.50Pa	<0,03
Temperaturbestandighet		°C	-40 up to +100
Hydrostatisk trykktest	EN 20811	cm	>100
Etter kunstig aldring:			
Lengdes strekkforlengelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	N/50mm	Ca. 290
Tverrgående strekkforlengelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	N/50mm	Ca. 190
Lengdeutvidelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	%	Ca. 20
Tverrgående forlengelse	EN 12311-1 / EN 13859-2	%	Ca. 20
Motstand mot vanninntrengning	EN 1928 / EN 13111		W1

Monterings- anvisning

▶ ALUJET Fasadeduk legges direkte på isolasjonsmaterialet eller på forskalingen horisontalt med den belagte siden vendt utover. Forsikre deg om at installasjonen ikke fører til spenninger.

Membranen er festet til det tildekkede området med stifter, spik, eller skruer over limstrimlen. Limingen skal utføres på et trykkbestandig underlag. Endelappene er teipet og kombineres med ALUJET Allfixx.

Obligasjonen festes permanent ved å sette inn en lekt. Spikrede skjøter, gjennomføringer og stiftede områder skal forsegles med ALUJET fasadebånd. I tilfelle omfattende skader, må membranen byttes ut fra lister til lister.

Spesifikasjon

▶ Rull bredde: 1.500 mm
Rull lengde: 50 m
Pall innhold: 20 ruller

System- komponenter

▶ ALUJET Difutape BLACK; ALUJET Allfixx.

Notater



Norsk importør:
Eliteprodukter AS
www.Eliteprodukter.no



Våre bruksanvisninger, retningslinjer for bruk, produkt- og serviceinformasjon og andre tekniske spesifikasjoner tjener bare som en veiledning, de beskriver bare egenskapene til våre produkter (verdispesifikasjoner / bestemmelser på tidspunktet for produksjonen) og tjenester og utgjør ikke garanterte egenskaper. På grunn av det omfattende bruksområdet for de enkelte produktene og de spesielle forholdene (f.eks. Bruksparametere, materialegenskaper osv.), Påhviler det brukeren å teste produktene våre. Våre applikasjonsingeniørkonsulenter - enten det er muntlig, skriftlig eller gjennom tester, tilbys gratis og er ikke juridisk bindende.